

# Capacryl Holzschutz-Grund

Skiedžiamas vandeniū, bespalvis medienos apsaugos gruntas su veikliosiomis medžiagomis nuo mėlynojo grybo ir medieną ardančio puvinio. Naudojamas tik išorei.



## Produkto aprašymas

Paskirtis	Naudojamas impregnavimui tikslių matmenų medinėms konstrukcijoms: langams, durims, sąlyginai tikslių medinių konstrukcijų: palangėms, apkaloms, fachverkui ir pan. ir netikslių matmenų medinėms konstrukcijoms: tvoroms, malksnoms, balkonų turėklams, pergolėms ir t.t. Naudojamas tik išorei. „Capalac Holzschutz-Grund“ apsaugo medieną nuo puvinio ir mėlynojo grybo, neturinčios statinės apkrovos ir sąlyčio su žeme. Išorinius langus ir lauko duris „Capacryl Holzschutz-Grund“ galima dengti iš visų pusių.
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Skiedžiamas vandeniū.</li> <li>■ Profilaktiškai apsaugo nuo medieną ardančių ir spalvą keičiančių grybų</li> <li>■ Puikiai įsiskverbia.</li> </ul>
Pagrindinė medžiaga	Alkidinė emulsija Produkto rūšis: medienos apsaugos priemonė (PA 8) Reg. Nr (BauA): N-40498 Veikliųjų medžiagų kiekis: 8 g/l propikonazolio ir 4 g/l IPBC
Pakuotė/ indų talpa	2,5 l
Spalvos	Bespalvis.
Laikymas	Vėsiai, bet ne šaltyje. Nepraiztos gamintojo pakuotės tinkamumo trukmė 24 mėn.
Techniniai duomenys	■ Tankis: Apie 1,01 g/cm <sup>3</sup>

## Dengimas

Tinkami pagrindai	Nepadengtos, pastovių, santykinai pastovių ir nepastovių matmenų medinės konstrukcijos. Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą, sausas ir be sukibtį mažinančių dalelių. Pastovių matmenų medinių konstrukcijų drėgmė turi būti ne didesnė kaip 13%, santykinai pastovių ir nepastovių matmenų – ne didesnė kaip 15%. Tai - sąlyga, kad padengus dengimo medžiagomis, medienos apsauga bus ilgalaikė.
Pagrindo paruošimas	Medinius paviršius nušlifuoti plaušo kryptimi, kruopščiai nuvalyti ir pašalinti išstryškusias sudedamąsias medienos dalis, pvz., sakus. Aštrius kampus nulaužyti (žr., BFS atmeną Nr. 18).



## Sluoksnių sandara

Pagrindas	Paskirtis	Pagrindo paruošimas	Impregnavimas	Gruntavimas	Tarpinis sluoksnis	Galutinis sluoksnis
Santykinai tikslių ir netikslių matmenų medinės konstrukcijos	išorėje	BFS Nr. 18	Capacryl Holzschutz-Grund	Capacryl Holz-IsoGrund <sup>1)</sup>	Capadur Color	Capadur Color
Tikslių matmenų medinės konstrukcijos	išorėje	BFS Nr. 18	Capacryl Holzschutz-Grund	Capacryl Holz-IsoGrund <sup>1)</sup>	Capacryl PU-Primer arba Capacryl PU-Gloss/PU-Satin	Capacryl PU-Gloss/PU-Satin

### Sąnaudos

<sup>1)</sup> Kai medienoje yra vandenyje tirpių, dažančių medienos sudedamųjų dalių, visada naudoti „Capacryl Holz-IsoGrund“, šakotas vietas dengti 2 kartus.

Apie 80-100 ml/m<sup>2</sup> vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus sugerties. Mažiausios sąnaudos 160-180 ml/m<sup>2</sup>, kad būtų užtikrintas medienos apsaugos poveikis. Pateikti duomenys yra apytikri; jie gali skirtis priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

### Dengimo sąlygos

**Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra:** ne žemesnė kaip 5°C.

### Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

20°C, santykinis oro drėgnumas 65%	Galima liesti	Galima dažyti
Po val.	2	24

### Įrankių plovimas

■ Kai temperatūra žemesnė, o oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

## Nuorodos

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenimis). Sudėtyje yra propikonazolio; IBC. Gali sukelti alergines reakcijas.

### Atliekų tvarkymas

Bendrosios įspėjamosios nuorodos: dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu. Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę. Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas darbo pirštines, naudoti akių apsaugos priemones. Šioje medienos apsaugos priemonėje yra biocidinių veikliųjų medžiagų nuo medienos kenkėjų. Naudoti tik pagal instrukcijas ir tik pagal paskirtį, tik tada, kai reikia medienos apsaugos. Piktnaudžiavimas gali pakenkti sveikatai ir aplinkai. Nenaudoti arti vandens telkinių. Augalus surišti. Medžiagos ir jos likučių neišleisti į paviršinius vandenius, gruną ar kanalizaciją. Nenaudoti viduje, šiltnamiuose ir saunos įrenginiuose. Nenaudoti medienai, turinčiai tiesioginį sąlytį su maisto produktais, pašarais arba augalais, nenaudoti nei avilių išorėje, nei viduje. Laikyti tik gamintojo pakuotėje. Panaudotas pakuotes sandariai uždaryti! Produktas yra nuodingas žuvims ir žuvų maistui. Laikyti ne žemesnėje kaip +5°C ir ne aukštesnėje kaip +30°C.

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Pakuotes su likučiais atiduoti į senų emalinių dažų surinkimo vietas. Atliekų kodas pagal EAK: 030205 kitos medienos apsaugos priemonės, į kurias įeina pavojingos medžiagos.

### ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame produkte (kateg. A/h) 30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 30 g/l.

### Sudėtinių medžiagų deklaracija

Veikliosios medžiagos: 8 g/l propikonazolio ir 4 g/l IPBC.

### Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis.

### Klientų aptarnavimo centras

**UAB „Caparol Lietuva“**, Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt www.caparol.lt