

Capadur F7-LangzeitLasur

Labai atsparūs atmosferos veiksniams medienos lazuriniai dažai su UV apsauga vidutinio sluoksnio storio. Naudojami išorėje ir viduje. Be aromatinių junginių.



Produkto aprašymas

Paskirtis	<p>Tikslių matmenų medinėms konstrukcijoms: langams, durims ir santykinai tikslių matmenų medinėms konstrukcijoms, kaip antai: lentų su įpjovomis ir užkamentais klojiniams, palangėms, vartams, fachverkams ir kt. suteikti spalvą ir apsaugoti nuo drėgmės bei UV spindulių. Naudojama išorėje ir viduje. Prieš dengiant plokščių formos medinius gaminius, pvz., masyvias medines arba fanerines plokštes, laikytis BFS atmenos Nr. 18, 2.2.3 sk. nuorodų. Pagal šiuolaikinę technikos lygį atmosferos veiksnių veikiamus išorės paviršius reikia atnaujinti kas 2-3 metai.</p>
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> ■ Be biocidų. ■ Tirpikliuose nėra aromatinių junginių. ■ Geležies oksido pigmentai gerai apsaugo nuo UV spindulių. ■ Papildomą apsaugą nuo UV spindulių užtikrina UV filtrai. ■ Ilgalaikė apsauga nuo drėgmės. ■ Labai difuziški. ■ Nelašantys, klampumas nustatomas pagal paskirtį. ■ Dėl ilgos rišimosi trukmės, net ir dengiant didelį plotą, paviršius gaunamas tolygus, be sandūrų.
Pagrindinė medžiaga	Alkidinė derva su tirpikliais be aromatinių junginių.
Pakuotė/ indų talpa	<ul style="list-style-type: none"> ■ Standartinės spalvos: 375 ml: bespalviai, pušies, šviesaus ąžuolo, riešutmedžio. 750 ml: pušies, šviesaus ąžuolo, graikinio riešuto, riešutmedžio, Stevensono dalbergijos, didžiojo tikmedžio, svietenijos, juodmedžio. 1 l: bespalviai. 2,5 l: visų standartinių spalvų. 5 l: bespalviai, pušies, šviesaus ąžuolo, riešutmedžio, graikinio riešuto. ■ Ypatingos spalvos: 1l, 2,5 l, 5 l: „Capalac mix“.
Spalvos	<ul style="list-style-type: none"> ■ Standartinės spalvos: Bespalviai, pušies, šviesaus ąžuolo, graikinio riešuto, riešutmedžio, Stevensono dalbergijos, didžiojo tikmedžio, svietenijos, juodmedžio. ■ Visos spalvos maišomos vienos su kitomis. <p>Spalvinama taip pat 89 spalvomis „ColorExpress“ mašinomis („Capamix“ ir „Capalac mix“) pagal „3D“ spalvyną ir daugeliu kitų spalvų pagal kitus spalvynus.</p> <p>Nuoroda: Kai kurių spalvų dažai išorėje naudojami tik iš dalies. Informacija apie tai teikiama „ColorExpress“ spalvinimo centruose. Bespalviai „Capadur F7-LangzeitLasur“ dažai išorėje naudojami tik kaip gruntiniai dažai, prieš dengiant spalvotais lazuriniais dažais arba kaip dengiamieji dažai ant tamsių lazurinių dažų, nes kitaip negaunama pakankama apsauga nuo UV spindulių. Atmosferos veiksnių veikiamiems išoriniams paviršiams nenaudoti bespalvių lazurinių dažų.</p>



Blizgesio laipsnis

Šilko blizgesio.
Priklausomai nuo medinio paviršiaus, blizgesio laipsnis gali kisti.

Laikymas

Vėsiai.
Laikyti sandariai uždarytose pakuotėse.

Techniniai duomenys

- Tankis: apie 0,95 g/cm³
- Kietųjų dalelių kiekis: apie 60 Gew.-%

Dengimas

Tinkami pagrindai

Tikslų matmenų ir santykinai tikslų matmenų medinėms konstrukcinėms dalims.
Pagrindas turi būti švarus, sausas, be burių dalelių ir išlaikyti apkrovą. Tikslų matmenų medienos drėgmė turi būti ne didesnė kaip 13%, o santykinai tikslų matmenų – ne didesnė kaip 15%.
Reikia laikytis medienos apsaugos pagrindų. Tai – ilgalaikės medienos apsaugos dengimo medžiagomis sąlyga.

Pagrindo paruošimas

Naujos medinės konstrukcijos

Lygius medienos paviršius nušlifuoti pagal plaušą, kruopščiai nuvalyti, pašalinti išstryškusius sakus. Išorės medieną gruntuoti „Capalac Holz-Imprägniergrund“.

Neapdorota sena mediena

Patrūnijusius, atmosferos veiksnių pažeistus medienos paviršius nušlifuoti iki sveiko, apkrovą išlaikančio medienos sluoksnio ir kruopščiai nuvalyti. Išorės medieną gruntuoti „Capalac Holz-Imprägniergrund“.

Padengta mediena

Apkrovos neišlaikančius senus dažų sluoksnius pašalinti iki medienos. Išorės medieną gruntuoti „Capalac Holz-Imprägniergrund“.

Apkrovą išlaikančius senus dažų sluoksnius nušlifuoti, nuvalyti ir patikrinti, ar dera su „Capadur F7-LangzeitLasur“.

Dengimo būdas

„Capadur F7-LangzeitLasur“ dengti teptuku neatskiedus.

Sluoksnių sandara

Dengimas:

Sluoksnių sandara:		
	Išorėje	Viduje
	Tikslų ir santykinai tikslų matmenų konstrukcinės dalys	
Gruntavimas	Capalac Holz-Imprägniergrund	Capadur F7-LangzeitLasur
Tarpinis sluoksnis	1–2 x Capadur F7-LangzeitLasur ¹⁾	nebūtina
Baigiamasis sluoksnis	Capadur F7-LangzeitLasur	Capadur F7-LangzeitLasur

1)

Dengiant šviesių spalvų dažais optimaliai apsaugai nuo UV spindulių, tarpinį sluoksnį reikia padengti du kartus, dengiant tamsesnių spalvų dažais – pakanka vieno karto. Bepalviai dažai neapsaugo nuo UV spindulių, todėl jie naudojami kaip bazinė medžiaga spalvinant arba dengiant viduje.

Tekstūros imitavimo technika išorės medinėms konstrukcinėms dalims:

Dėmėtiems arba tokiems mediniams paviršiams, kurių negalima padengti	Žalią medieną impregnuoti Capalac Holz-Imprägniergrund
	1-2 x Capacryl Haftprimer , nuspalvinus ColorExpress reikiama spalva
	1–2 x Capadur F7-LangzeitLasur

Sąnaudos

Dengiant tepuku: apie 80-100 ml/m².

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra:

Turi būti ne žemesnė kaip +5 °C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20 °C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 10-16 val. ir vėl jį galima dengti.

Nuo medinio paviršiaus gebos sugerti priklauso džiūvimo trukmė ir blizgesio laipsnis. Mediena, kurioje yra sudėtinių dalių, (pvz., ažuolo) gali džiūti ilgiau.

Nuorodos

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Degi. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Saugoti nuo vaikų. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerosolių. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius, nesušigertų į žemę. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Prarijus neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę. Sudėtyje yra bis(1, 2, 2, 6, 6- pentametil-piperidil) sebacato, 2- butanonoksimo, kobalto karboksilatų. Gali sukelti alergines reakcijas.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Pakuotės su likučiais atiduodamos į senų emalių surinkimo vietas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame gaminyje (Kateg. A/e) leidžiamas LOJ kiekis: iki 400 g/l (2010). Šiame gaminyje yra iki 400 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ).

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-KH02

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.

Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015
Fax: 8 5 2639283
El. paštas: info@caparol.lt