

Capadur SilverStyle

Vandeniui skiedžiami lazuriniai dažai neįprastai išorės ir vidaus medinių paviršių apdailai.



Produkto aprašymas

Paskirtis	Efektingi lazuriniai dažai su metaliniu blizgesiu kukliai aukštos kokybės medinių paviršių apdailai. Naudojami vidui ir išorei: pastovių matmenų mediniams elementams: langams ir durims, santykinai pastovių matmenų mediniams elementams, pvz., įlaidinėms lentoms, ir nepastovių matmenų mediniams elementams, pvz., fasadams. Netinka medienai, kuri ilgą laiką liečiasi su žeme ir vandeniu.
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aliuminio bronza suteikia taurų efektą. ■ Dėl atspindinčių pigmentų puikiai apsaugo nuo ultravioletinių spindulių. ■ Pastovių matmenų medinius elementus gerai apsaugo nuo drėgmės. ■ Labai difuziški. ■ Plonasluoksniai lazuriniai dažai lengvai remontuojami. ■ Skiedžiami vandeniu. ■ Labai tvirti. ■ Tiksotropiniai.
Pagrindinė medžiaga	Alkidinė akrilo dispersija
Pakuotė/ indų talpa	1 l, 5 l
Spalvos	<p>Standartinė spalva: Stardust (žvaigždžių dulkės)</p> <p>„ColorExpress“ spalvinimo mašinomis Stardust pagrindu sumaišomos spalvos: Neptun, Earth, Moon, Deep Space ir kitos spalvos pagal 3D, DB arba perlo blizgesio spalvos pagal RAL. Spalvos ir blizgesio įspūdžio stiprumas priklauso nuo medinio paviršiaus savybių, taip pat dangos sluoksnių kiekio ir sąnaudų.</p>
Blizgesio laipsnis	Šilko matiniai.
Laikymas	Indai laikomi sausai, vėsiai, bet ne šaltyje. Nepraimtuose gamintojo induose gali būti laikomi 2 metus.
Techniniai duomenys	■ Tankis: apie 1,0 g/cm ³

Dengimas

Tinkami pagrindai	Mediniai elementai patalpose. Pastovių matmenų, santykinai pastovių ir nepastovių matmenų mediniai elementai išorėje. Pagrindas turi būti švarus, be birių dalelių ir išlaikyti apkrovą. Pastovių matmenų medienos elementų drėgmė turi būti 13%, santykinai pastovių ir nepastovių – turi neviršyti 15%. Laikytis konstruktyvios medienos apsaugos principų. Prieš dengiant medienos plokštes, pvz., gabalinės medienos plokštes, faneros plokštes, medžio drožlių arba plaušaplokštes laikytis atmenos Nr. 18 2.2.3 pastr.
-------------------	---



Pagrindo paruošimas

Nuorodos dėl padengtų medinių elementų remonto:
Ilgalaikę padengtų medinių elementų vertę užtikrina reguliarus ir kvalifikuotas remontas. Nuorodas dėl remonto ir intervalų rasite federacinės dažų ir materialinių vertybių apsaugos komisijos atmenoje Nr. 18, C priede.

Nauji mediniai paviršiai

Lygius nuobliuotus paviršius nušlifuoti plaušo kryptimi, nuvalyti ir pašalinti ištryškusias dervas. Išorės medinius paviršius impregnuoti „Capacryl Holzschutz-Grund“.

Seni mediniai paviršiai

Sutręšę, atmosferos veiksnių pažeisti mediniai paviršiai nušlifuojami ir nuvalomi iki sveikos, apkrovą išlaikančios medienos. Impregnuojama „Capacryl Holzschutz-Grund“.

Padengti mediniai paviršiai

Apkrovos neišlaikantys seni sluoksniai visiškai pašalinami iki medinio paviršiaus. Impregnuojama „Capacryl Holzschutz-Grund“.

Apkrovą išlaikantys, neatšokę seni sluoksniai nuvalomi. Pelėsinų grybų ir dumbliagybių apnikti paviršiai kruopščiai nuplaunami ir dezinfekuojami „Capatox“. Gruntuojama dengiamuoju sluoksniu „Capacryl Haftprimer“, „Caparol 3D“/„Palazzo 205“ spalva. Po to du tris kartus dengiama „Capadur SilverStyle“ norima spalva (medienos faktūros imitacijos technika).

Medžiagos paruošimas

„Capadur SilverStyle“ dažai yra paruošti dengti. Prieš dengiant, išmaišyti. Dengiant teptuku, naudoti teptuką iš poliesterio ir natūralių šerių (pvz., Orelmix). Dengiant voleliu, naudoti trumpaplaukį poliamidinį volelį ir išlyginti teptuku.

Sluoksnių sandara

Pagrindas	Naudojimas	Pagrindo paruošimas	Impregnavimas	Gruntavimas	Tarpinis sluoksnis	Viršutinis sluoksnis
Nepadengti mediniai elementai	išorėje	Žr. atmeną Nr. 18	Capacryl Holzschutz-Grund	Capadur SilverStyle	jei reikia Capadur SilverStyle	Capadur SilverStyle
Nepadengti mediniai elementai	viduje	šlifuoti, valyti	–	Capadur SilverStyle	–	
Mediniai elementai su apkrova išlaikančia sena danga	viduje ir išorėje	šlifuoti, valyti	–	Capacryl Haftprimer Spalva (Palazzo 205)	Capadur SilverStyle	

Sąnaudos

70-100 ml/m² vienam sluoksniui. Dengiant išorinius paviršius iš viso sunaudoti ne mažiau kaip 200 ml/m². Sąnaudų kiekiui įtaką daro medinio paviršiaus savybės (pvz., šiurkštumas, geba sugerti). Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra:

Turi būti ne žemesnė kaip 8°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis drėgnumas 65%, galima liesti po maždaug 2 val. Kitą sluoksnį galima dengti ne anksčiau kaip po 4 val. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, arba kai blogai cirkuliuoja oras, pvz., tankiai sukrauta, džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant praplauti vandeniu. Neišeisti į vandens telkinius, kanalizaciją, neleisti susigerti į žemę. Saugos duomenys pagal užklausimą pateikiami profesionaliam naudojimui.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeninių dažų liekanos, sausi – kaip sukietėję dažai arba buitinės šiukšlės.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame gaminyje (A/e kateg.), dydžiai: 130 g/l (2010). Šiame gaminyje yra iki 60 g/l lakių organinių junginių (VOC).

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-KH01

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015 Fax: 8 5 2639283 El. paštas: info@caparol.lt