

# Capalac Heizkörperlack

Blizgūs alkidinės dervos emaliniai dažai radiatoriams. Be aromatinių junginių ir kobalto.



## Produkto aprašymas

Paskirtis	Tarpinių ir baigiamuoju sluoksniu padengti gruntuotus radiatorius ir šilto vandens vamzdynus patalpose. Dėl alkidinės dervos emaliniais dažams būdingo kvapo, dažant didelius paviršius, patalpose rekomenduojame naudoti „Capacryl Heizkörper-Lack“.
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Be aromatinių junginių.</li> <li>■ Be kobalto.</li> <li>■ Labai lengvai dengiami.</li> <li>■ Greitai džiūsta.</li> <li>■ Labai gerai dengia, gerai padengia briaunas.</li> <li>■ Atsparūs karščiams iki 180 °C.</li> <li>■ Labai atsparūs gelsvėjimui šilto vandens pašildymo sistemose &lt;60 °C.</li> <li>■ Gera sklida. Atsparūs smūgiams.</li> <li>■ Atsparūs įprastiniams buitiniams valikliams, trumpą laiką silpnoms rūgštims ir šarmams.</li> </ul>
Pagrindinė medžiaga	Alkidinė derva be aromatinių junginių.
Pakuotė/ indų talpa	375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
Spalvos	Balta. Nuoroda: trūkstant šviesos (UV spindulių), veikiant šilumai ir chemikalams, pvz., amoniako garams, garuojantiems iš valiklių, klijų, dažų arba sandarinimo medžiagų, šviesiomis spalvomis ir baltai nudažyti paviršiai gali pagelsvėti. Šis pagelsvėjimas yra būdingas šiai medžiagai, todėl tai nėra produkto trūkumas.
Blizgesio laipsnis	Blizgūs.
Laikymas	Vėsiai. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas.
Techniniai duomenys	■ Tankis: apie 1,2 g/cm <sup>3</sup>

## Dengimas

Tinkami pagrindai	Nugruntuoti radiatoriai ir šilto vandens vamzdynai.
Pagrindo paruošimas	Paviršius nušlifuoti ir nuvalyti.
Dengimo būdas	<b>Nuorodos, kaip purkšti:</b>



	Purkštuko Ø	Slėgis	Skiedimas	Medž. temperatūra
Aukšto slėgio	1,5–2,0 mm	2–4 bar	5–10% tūrio	–
Airless	0,009–0,011 colių	180–200 bar	–	–
Aircoat-TempSpray	0,009–0,011 colių	180–200 bar	–	35 °C

## Dengimas

Prieš dengiant, gerai išmaišyti. Prireikus skiesti „Caparol AF-Verdüner“ (be aromatinių junginių) arba sintetinės dervos skiedikliu. „Capalac Heizkörperlack“ galima dengti teptuku, voleliu arba purkštuvu.

Sluoksnių sandara

	Gruntavimas	Tarpinis sluoksnis	Baigiamasis sluoksnis
Nepadengti radiatoriai	Capalac AllGrund (iki 100 °C)	Capalac Heizkörperlack	Capalac Heizkörperlack
Pramoniniu būdu gruntuoti, emaliniais dažais nudažyti radiatoriai	Disbon 481 EP-Uniprimer (iki 100 °C)		

Sąnaudos

	Teptuku	Voleliu	Purkštuvu	
			Aukšto slėgio	Beoris
Sąnaudos ml/m <sup>2</sup>	80–110	70–90	90	100

Pateiktos sąnaudos yra apytikrės, jos gali skirtis priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

**Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra**  
ne žemesnė kaip 5 °C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra 20 °C ir santykinis oro drėgnumas 65%	Nelimpa dulksės	Galima liesti	Galima dažyti	Galima purkšti
Po val.	3	apie 12	20	20

Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai valomi vaitspiritu arba terpentino pakaitalu.

## Nuorodos

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Deği. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą ar skilinėjimą. Vandens organizmams gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerozolių. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Kai ventilacija nepakankama, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonę. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Prarijus, neskatinėti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę. Sudėtyje yra 2-butanonoksimo. Gali sukelti alergines reakcijas. Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenų lapus.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Pakuotes su likučiais atiduoti į senų emalinių dažų surinkimo vietas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame produkte (kateg. A/i) 500 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 500 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-LL01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Alkidinė derva, alifatiniai angliavandeniliai, titano dioksidas, silikatai, sausiklis (be kobalto), odą apsauganti priemonė, priedai.

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015  
Faks. 8 5 2639283  
El. paštas info@caparol.lt